

Общество с ограниченной ответственностью



BETONFIX DM

ST3 –503

Описание:

Betonfix DM –увеличиваясь в объеме, создает давление на стены. Betonfix не выделяет вредных веществ.

Использование:

Betonfix DM применяется для разрушений, где невозможно использование взрывчатых веществ, сильных вибраций и шумов. Может использоваться в следующих случаях:

- рытье канав, траншей, рвов;
- удаление огромных валунов, камней, горных пород (гранит, порфир, трахит, песчаник, известняк, доломит, гнейс, мрамор, бетон);
- разрушение каменных кусков, плит из армированного бетона (соблюдая требуемые меры предосторожности);
- разрушение кирпичной кладки и огнеупорного кирпича;

Нанесение:

Betonfix DM –порошок, который нужно смешивать с чистой водой (1,5 л. на каждые 5 кг.). Температура нанесения + 5°C – +20°C. При низких температурах рекомендуется использовать горячую воду, при температуре выше +20°C –холодную. Помешивайте до получения однородной массы;



Украина, г. Днепропетровск,
49000, Артема, 47
Тел. +38 056 785-32-21, +38 067 857-26-62, +38 099 905-98-60,
Факс. +38 056 785-32-21, Skype:evgeniy-bitum, ICQ:550-395-048
e-mail: bitum@ua.fm, www.bitumplus.com

затем влейте массу в заранее (за 5 –10 минут) приготовленные отверстия. Отверстия нужно покрывать водонепроницаемыми материалами только во время дождя. Если обрабатываемая поверхность из высококптитываемого материала, отверстия следует увлажнить перед нанесением Betonfix DM. Тем не менее, в них не должно быть воды. Расстояние между отверстиями может быть разной, в зависимости от их диаметра (в общем 32 –50 см.) и породы обрабатываемой поверхности. Например, камень и бетон:

- ø 32: от центра до центра 40 см;
- ø 35: от центра до центра 50 см.;
- ø 40: от центра до центра 60 см.;
- ø 45: от центра до центра 70 см.;
- ø 50: от центра до центра 80 см.

Напряжение при растяжении некоторых пород:

- гранит 150 кг/см²
- порфир 190 кг/см²
- трахит 95 кг/см²
- песчаник 75 кг/см²
- известняк 120 кг/см²
- доломит 100 кг/см²
- гнейс 180 кг/см²
- мрамор 140 кг/см²
- бетон 30 кг/см²

Упаковка:

Металлическая банка, 5 кг.



Украина, г. Днепропетровск,
49000, Артема, 47
Тел. +38 056 785-32-21, +38 067 857-26-62, +38 099 905-98-60,
Факс. +38 056 785-32-21, Skype:evgeniy-bitum, ICQ:550-395-048
e-mail: bitum@ua.fm, www.bitumplus.com

Расход:

Предполагаемое расход Betonfix DM зависит от диаметра отверстия:

Ø	30	32	34	38	40	50
кг/м	1,1	1,3	1,5	1,8	2,0	3,0

Хранение:

Храните Betonfix DM в герметично закрытой таре в сухом месте, подальше от влаги. При таких условиях срок хранения 18 месяцев.

Меры предосторожности:

Не приближайте лицо к отверстиям в течение первых 2 –3х часов после нанесения Betonfix DM. Технические характеристики и способы применения основаны на собственных опытах, проведенных в лабораториях, и поэтому являются точными. Клиент должен сверяться с инструкцией и помнить, что продукт предназначен только для своего четкого применения.



Украина, г. Днепропетровск,
49000, Артема, 47
Тел. +38 056 785-32-21, +38 067 857-26-62, +38 099 905-98-60,
Факс. +38 056 785-32-21, Skype:evgeniy-bitum, ICQ:550-395-048
e-mail: bitum@ua.fm, www.bitumplus.com