

Общество с ограниченной ответственностью



Kimitech ACR

ST3-503

Описание

Kimitech ACR –однокомпонентная смола с высокой проникающей способностью, укрепляет пористые или рыхлые поверхности. Кроме того, в случае с высокой впитываемостью фундамента\ основы или в случае нанесения в летнее время, продукт имеет защиту, которая понижает быстрое высыхание на протяжении укладки последующих слоев, основанных на известковых и цементных клеящих материалов для черепицы, гарантирующие оптимальную гидратацию и хорошую адгезию. Kimitech ACR не содержит растворителей, не токсичен, не является вредным при использовании в плохо проветриваемых помещениях.

Использование

Kimitech ACR используется для впитываемости штукатурки на фасадах, частично обработанных осушительными известковыми растворами Limerog. Kimitech ACR используется как предварительная очистка перед укладкой керамической плитки и перед лакировкой акриловыми красками или винилом в случае:

- Рыхлых и порошкообразных поверхностей;
- Фундаментов\ основ с высокой впитываемостью;
- Работы при высоких температурах



Украина, г. Днепропетровск,
49000, Артема, 47
Тел. +38 056 785-32-21, +38 067 857-26-62, +38 099 905-98-60,
Факс. +38 056 785-32-21, Skype:evgeniy-bitum, ICQ:550-395-048
e-mail: bitum@ua.fm, www.bitumplus.com

Нанесение

Обрабатываемые поверхности должны быть хорошо очищены, без жира и отшелушивающихся материалов. Опоры должны выдержать по меньшей мере 28-дневную естественную сушку, влажность строительных растворов не должна быть выше 10%. Kimitech ACR –уже готовая смесь, наносится щеткой, валиком или распылителем в один слой. Спустя 30 минут (при +20°C) можно наносить последующие слои. Не используйте материал при температуре ниже +2°C или на освещенных солнцем поверхностях.

Характеристики	среднее значение
консистенция	Жидкость
цвет	Белый
Плотность UNI EN ISO 2811-1	1,03 –1,06 гр\см ³
pH UNI 8311	7 –8
Содержание твердых веществ UNI 8309	12 –14%
вязкость по Брукфильду (300 г.р.м и 25°C) UNI 8490-3	1 –10 mPa.s
классификация опасности 1999\45\CE и 67\548\CEE	Отсутствует
минимальная температура для нанесения	+2°C

Упаковка

Пластиковая тара по 5 кг

Пластиковая тара по 25 кг

Расход

100 –300гр\м², в зависимости от пористости опоры



Украина, г. Днепропетровск,
49000, Артема, 47
Тел. +38 056 785-32-21, +38 067 857-26-62, +38 099 905-98-60,
Факс. +38 056 785-32-21, Skype:evgeniy-bitum, ICQ:550-395-048
e-mail: bitum@ua.fm, www.bitumplus.com

Хранение

Kimitech ACR не выдерживает низких температур. Храните материал при температуре не ниже +5°C. При таких условиях и в герметичной упаковке срок хранения Kimitech ACR составляет 24 месяца

Меры предосторожности

Низкая температура (ниже +10°C) задерживает пленкообразование продукта; необходимо выдержать некоторое время после нанесения Kimitech ACR и последующими действиями (минимум 2 часа). Оборудование, используемое для приготовления и нанесения Kimitech ACR, должно быть очищено водой. Технические характеристики и способы применения основаны на собственных опытах и поэтому являются точными. Клиент должен сверяться с инструкцией и помнить, что продукт предназначен только для своего четкого использования.



Украина, г. Днепропетровск,
49000, Артема, 47
Тел. +38 056 785-32-21, +38 067 857-26-62, +38 099 905-98-60,
Факс. +38 056 785-32-21, Skype:evgeniy-bitum, ICQ:550-395-048
e-mail: bitum@ua.fm, www.bitumplus.com