

Общество с ограниченной ответственностью



## Kimitech Primer

### Описание

Kimitech PRIMER –двухкомпонентная эпоксидная смола с низкой вязкостью, является идеальной для укрепления пор или крошащихся, рыхлых поверхностей.

### Использование

Материал используется как основа на железобетонные, деревянные, стальные поверхности перед нанесением клеящих материалов и эпоксидных полимеррастворов линии Kimitech.

### Нанесение

Обрабатываемые поверхности должны быть идеально сухими, без пыли, жира, старых лаковых покрытий и отслаивающихся материалов. Влейте компонент «В» (затвердитель) в компонент «А» (смола) и тщательно помешивайте миксером с небольшим количеством оборотов (200 –300 в минуту) до получения однородной массы. Kimitech PRIMER наносится щеткой или валиком в один или более слоев; материал полностью должен проникать вовнутрь поверхности.



Украина, г. Днепропетровск,  
49000, Артема, 47

Тел. +38 056 785-32-21, +38 067 857-26-62, +38 099 905-98-60,  
Факс. +38 056 785-32-21, Skype:evgeniy-bitum, ICQ:550-395-048  
e-mail: [bitum@ua.fm](mailto:bitum@ua.fm), [www.bitumplus.com](http://www.bitumplus.com)

<b>характеристика материала</b>	<b>среднее значение (часть А)</b>	<b>среднее значение (часть В)</b>
консистенция	жидкость	жидкость
цвет	прозрачно-желтый	прозрачно-желтый
плотность UNI EN ISO 2811-1	1,06 –1,09 гр\см <sup>3</sup>	1,03 –1,08 гр\см <sup>3</sup>
вязкость по Брукфильду 300 r.p.m. и 25°C) UNI 8490-3	20 –50 mPa.s	30 –60 mPa.s
Классификация опасности 1999\45\CE и 67\548\CEE	раздражитель\опасен для окружающей среды	разъедающее вещество

<b>инструкция по применению (А+В)</b>	
соотношение компонентов смеси	часть А : части В = 2 : 1
консистенция смеси	жидкость
цвет смеси	прозрачно-желтый
плотность смеси UNI EN ISO 2811-1	1,07 –1,11 гр\см <sup>3</sup>
вязкость смеси по Брукфильду (300 r.p.m. 25°C) UNI 8490-3	10 –40 mPa.s
время действия	2 часа 30 минут
время схватывания тонкой пленки ASTM D 1640	4 часа
время схватывания	3 часа 30 минут
Температура нанесения	+10°C – +30°C
полное затвердевание	7 дней



Украина, г. Днепропетровск,  
49000, Артема, 47  
Тел. +38 056 785-32-21, +38 067 857-26-62, +38 099 905-98-60,  
Факс. +38 056 785-32-21, Skype:evgeniy-bitum, ICQ:550-395-048  
e-mail: [bitum@ua.fm](mailto:bitum@ua.fm), [www.bitumplus.com](http://www.bitumplus.com)

## **Упаковка**

Металлические контейнеры 6 кг (А+В)

Металлические контейнеры 18 кг (А+В)

## **Расход**

100 –500 гр\м<sup>2</sup> на каждый слой, в зависимости от пористости опоры

## **Хранение**

В сухом месте и в герметичных упаковках срок хранения 24 месяца

## **Меры предосторожности**

Не наносите материал во время дождя. Оборудование, используемое для приготовления и нанесения Kimitech PRIMER, должно быть очищено Solvente Erox. При работе с продуктом используйте перчатки, защитные крема и очки во избежание контакта с глазами и кожей. Информация основана на собственных опытах и поэтому является точной. Клиент должен сверяться с инструкцией и помнить, что продукт предназначен только для своего четкого использования.



Украина, г. Днепропетровск,  
49000, Артема, 47

Тел. +38 056 785-32-21, +38 067 857-26-62, +38 099 905-98-60,  
Факс. +38 056 785-32-21, Skype:evgeniy-bitum, ICQ:550-395-048  
e-mail: [bitum@ua.fm](mailto:bitum@ua.fm), [www.bitumplus.com](http://www.bitumplus.com)