

Общество с ограниченной ответственностью



LIMEPOR RZ

ST2 –503

Описание:

Limeror RZ –обессоливающий известковый раствор, является частью восстановительной системы для стен, подверженных влиянию капиллярного движения влаги из земли в стену здания. Содержит пуццолан гидравлическую известь и отобранные кремнистые пенозаполнители максимального гранулометрического размера 3 мм. Пуццолан гидравлическая известь добывается путем нагревания мергеля и природного известняка до чистого, беспримесного пуццолана с высоким содержанием пепеловидного реактивного кварца. У Limeror RZ низкое содержание растворимых в воде солей. При реакции с водой, материал выделяет малорастворимые, стойкие гидратные вещества.

Использование:

Limeror RZ применяется в комплексе с Limeror DF и Limeror MACRO для восстановления стен, подверженных влиянию капиллярного движения влаги из земли в стену здания.

Нанесение:

В случае работы с поверхностью из кирпича, следует определить уровень влаги. Важно, чтобы обрабатываемая поверхность была без пыли, грязи,



Украина, г. Днепропетровск,
49000, Артема, 47

Тел. +38 056 785-32-21, +38 067 857-26-62, +38 099 905-98-60,
Факс. +38 056 785-32-21, Skype:evgeniy-bitum, ICQ:550-395-048
e-mail: bitum@ua.fm, www.bitumplus.com

жира, старой краски, отшелушивающихся частиц, очищена (например, водой высокого напора). Добавьте приблизительно 23% питьевой воды (5,5-6 л.) на одну упаковку (25 кг.) Limeror RZ. В бетономешалке или с помощью ручного миксера с низким количеством оборотов аккуратно перемешивайте смесь (приблизительно 3-4 мин.) до получения однородной жидкой консистенции. С помощью штукатурной лопатки нанесите раствор гладким слоем (толщиной 5 мм.) на обрабатываемую поверхность. Спустя 4-5 дней (при 20 °С), на всю поверхность нанесите материалы Tectoria DF или Limeror MACRO минимальной толщиной в 2 см. При нанесении верхнего слоя краски (разрешается использовать только паропроницаемые краски), поверхность должна быть идеально сухой. Limeror RZ можно наносить только на чистую, без пыли, отшелушивающихся частиц, старой краски, жиров или других инородных материалов, которые могут снизить результативность материалов.

Упаковка:

Бумажные мешки, 25 кг.

Паллета 1,500 кг.

Расход:

6-7 кг/м²

Хранение:

Материал может быть испорчен влагой и сыростью. Срок годности материала при хранении в защищенном, сухом помещении –12 месяцев.

Свойства	Среднее значение
ВИД	порошкообразный раствор
ЦВЕТ	Цвет кирпичной крошки



Украина, г. Днепропетровск,
49000, Артема, 47
Тел. +38 056 785-32-21, +38 067 857-26-62, +38 099 905-98-60,
Факс. +38 056 785-32-21, Skype:evgeniy-bitum, ICQ:550-395-048
e-mail: bitum@ua.fm, www.bitumplus.com

рН в водном растворе	11,5 –12,5
температура нанесения	+2°C – +35°C
гранулометрия согласно UNI EN 1015-1	100% меньше 3,00 мм. 72% меньше 1,20 мм. 62% меньше 0,60 мм. 35% меньше 0,09 мм.
Впитываемость воды в результате капиллярного воздействия согласно UNI 10859	AC = 0,66 мг/см ² s0,5
Пористость Норма 4/80	Общая пористость: 37% Удельная поверхность: 5,34 м ² /гр
прочность при сжатии согласно UNI EN 1015-11	7 дней >1,2 МПа 28 дней >5 МПа
прочность при изгибе согласно UNI EN 1015-11	7 дней >0,6 МПа 28 дней >2 МПа

Меры предосторожности:

Для правильного приготовления смеси используйте требуемое количество воды. Убедитесь, что упаковка полностью герметична. Не используйте, если материал в упаковке имеет комкообразную форму. Открыв упаковку, нужно израсходовать весь материал. Не наносите материал на ломкие, крошащиеся поверхности (в противном случае проконсультируйтесь с Техническим отделом). При восстановлении стен, подверженных влиянию капиллярного движения влаги из земли в стену здания, Limeror RZ должен наноситься как грубый/шероховатый/неотделанный/первичный/черновой слой вместе с Tectoria DF или Limeror MACRO. Limeror RZ не может использоваться один (без Tectoria DF или Limeror MACRO) или как грубый/шероховатый/неотделанный/первичный/черновой слой под другие штукатурки, строительные растворы. При нанесении в плохо проветриваемых помещениях, во избежание высыхания материала и для устранения конденсации на поверхности, в установленных временных рамках (указанных в тех.описании), необходимо производить искусственную вентиляцию воздуха. Не работайте с материалом при температуре ниже +2°C



или выше +35°C, во время дождя, ветра или тумана. Информация основана на собственных опытах и поэтому является точной. Клиент должен сверяться с инструкцией и помнить, что продукт предназначен только для своего четкого использования.



Украина, г. Днепропетровск,
49000, Артема, 47
Тел. +38 056 785-32-21, +38 067 857-26-62, +38 099 905-98-60,
Факс. +38 056 785-32-21, Skype:evgeniy-bitum, ICQ:550-395-048
e-mail: bitum@ua.fm, www.bitumplus.com