

Общество с ограниченной ответственностью



## BETONFIX 300

ST3 –503

### Описание:

Betonfix 300 –готовый к использованию цементный раствор, быстро и легко наносится, имеет высокую адгезию, водонепроницаем/водоотталкивающий. Не содержит хлоридов и вредных веществ, способных вызвать коррозию. Идеален как герметик пористых поверхностей и трещин в фундаменте, основании.

### Использование:

Betonfix 300 используется для гидроизоляции различных конструкций (бассейнов, резервуаров, баков, цистерн, водоочистительных установок и др.). Также защищает конструкции от поднимающейся влаги.

### Нанесение:

Betonfix 300 –готовый к использованию после добавления 4 –5 литров питьевой воды на каждые 20 кг. Приготовленный раствор заменяет воду при смешивании с Kimitech Elastofix или Kimitech GS5, придавая им большую гибкость, облегчает нанесение на более тяжелые участки. Betonfix 300 должен наноситься на чистые, без жира и пыли поверхности, освобожденные от старой краски, битума, без остатков чистящих средств и растворителей.



Украина, г. Днепропетровск,  
49000, Артема, 47

Тел. +38 056 785-32-21, +38 067 857-26-62, +38 099 905-98-60,  
Факс. +38 056 785-32-21, Skype:evgeniy-bitum, ICQ:550-395-048  
e-mail: [bitum@ua.fm](mailto:bitum@ua.fm), [www.bitumplus.com](http://www.bitumplus.com)

Хорошо намочите обрабатываемую поверхность, затем высушите и убедитесь что перед нанесением на поверхности нет остатков воды. Помешивайте Betonfix 300 на протяжении 5 минут удобным механическим миксером, влив  $3\frac{1}{4}$  требуемой воды, затем сам материал и оставшуюся часть воды до получения нужной консистенции. Однородную массу оставьте на 10 минут, затем наносите щеткой или шпателем. При гидроизоляции бассейнов, резервуаров, баков, цистерн, водоочистительных установок и др. используйте Betonfix 300 вместе с Kimitech 350 –укрепляющей сеткой из стекловолокна. При нанесении на поверхности с небольшими дефектами используйте Betonfix 300 вместе с Kimitech 120 –укрепляющей тканью из синтетического волокна. Не наносите на поверхности при попадании прямых солнечных лучей.

Характеристика	Среднее значение
вид	порошок
цвет	серый и белый
удельный вес UNI 9446	$0,90 \pm 0,1$ гр./см <sup>3</sup>
классификация опасности 1999/45/CE 67/548/CEE	может вызвать раздражение
максимальный размер наполнителя UNI EN 1015 –1	0,5 мм.
объем свежего раствора UNI EN 1015 –6	$1800 \pm 50$ кг/м <sup>3</sup>
консистенция смеси UNI 7044/72	40 –50%
жизнеспособность смеси UNI 1015 –9	$80 \pm 20$ минут
период затвердевания UNI 196 –3	начало: $175 \pm 30$ минут конец: $270 \pm 30$ минут
минимальная температура нанесения	+ 5°C
pH смеси	$12 \pm 0,5$
максимальная рекомендуемая толщина	5 мм.



Свойства затвердевшего материала	Среднее значение
сопротивление давлению UNI EN 12190	1 gg. > 1,7 МПа 7 gg. > 4,5 МПа 28 gg. > 6,9 МПа
стойкость при деформациях UNI EN 12190	1 gg. > 5,7 МПа 7 gg. > 18,4 МПа 28 gg. > 28 МПа

#### **Упаковка:**

Полиэтиленовый пакет, 20 кг.

Паллета 1,200 кг

#### **Расход:**

1,5 кг/мм на каждый мм. толщины

#### **Хранение:**

Нельзя хранить во влажном, сыром помещении. В сухом помещении, в закрытой, герметичной упаковке срок хранения 12 месяцев.

#### **Меры предосторожности:**

При неоднократном нанесении всегда используйте свежеприготовленный материал. Нельзя снова смешивать материал с водой, если начался процесс затвердевания. Перед использованием проверьте цельность упаковки. Не наносите материал при температуре ниже + 5°C, во время дождя и тумана. Используемое оборудование должно быть очищено водой во избежание затвердевания на них оставшегося материала. Технические характеристики и способы применения основаны на собственных опытах, проведенных в лабораториях, и поэтому являются точными. Клиент должен сверяться с инструкцией и помнить, что продукт предназначен только для своего четкого применения.



Украина, г. Днепропетровск,  
49000, Артема, 47  
Тел. +38 056 785-32-21, +38 067 857-26-62, +38 099 905-98-60,  
Факс. +38 056 785-32-21, Skype:evgeniy-bitum, ICQ:550-395-048  
e-mail: [bitum@ua.fm](mailto:bitum@ua.fm), [www.bitumplus.com](http://www.bitumplus.com)