

Общество с ограниченной ответственностью



BETONFIX WW

ST4 –503

Описание:

Betonfix WW –гидравлический раствор быстрого схватывания. Имеет высокую механическую прочность даже под водой. Betonfix WW –готовый к использованию однокомпонентный материал, не содержит металлических частиц, легко наносится.

Использование:

Betonfix WW используется как водоотталкивающий материал для предотвращения просачивания воды даже под большим давлением. После Betonfix WW возможно использование другие гидроизоляционные материалы.

Нанесение:

Очистите и механически расширьте обрабатываемые отверстия, удалите жир, отшелушивающиеся частицы и др. вещества, которые могут снизить адгезия материала. Постепенно вливайте чистую воду в Betonfix WW; подождите, пока не начнется схватывание материала (около 2-х минут независимо от



Украина, г. Днепропетровск,
49000, Артема, 47

Тел. +38 056 785-32-21, +38 067 857-26-62, +38 099 905-98-60,
Факс. +38 056 785-32-21, Skype:evgeniy-bitum, ICQ:550-395-048
e-mail: bitum@ua.fm, www.bitumplus.com

температуры). Затем вдавите в отверстия или трещины, щели, продолжая надавливать до полного затвердевания. При постоянной утечке воды нанесите материал в сухом виде (в виде порошка), втирая его (сверху обрабатываемой поверхности по направлению к низу) до тех пор, пока не остановится утечка воды.

| Характеристика | Среднее значение |
|--|--|
| вид | порошок |
| цвет | серый |
| удельный вес UNI 9446 | $1,38 \pm 0,1$ гр./см ³ |
| классификация опасности 1999/45/CE 67/548/CEE | может вызвать раздражение |
| максимальный размер наполнителя UNI EN 1015 –1 | 2 мм. |
| объем свежего раствора UNI EN 1015 –6 | 2180 ± 50 кг/м ³ |
| консистенция смеси UNI 7044/72 | 20 –40% |
| жизнеспособность смеси UNI 1015 –9 | 20 ± 5 минут |
| минимальная температура нанесения | + 5°C |
| pH смеси | $12 \pm 0,5$ |
| период затвердевания UNI 196 –3 | начало: 50 ± 20 минут конец: 100 ± 20 минут |
| выделяемые вещества (водоотделение и т. п.) UNI 8998 | _____ |

| Свойства затвердевшего материала | Среднее значение |
|--|------------------|
| сопротивление давлению UNI EN 12190 | 28 gg. > 40 МПа |
| стойкость при деформациях UNI EN 12190 | 28 gg. > 8 МПа |



Украина, г. Днепропетровск,
49000, Артема, 47
Тел. +38 056 785-32-21, +38 067 857-26-62, +38 099 905-98-60,
Факс. +38 056 785-32-21, Skype:evgeniy-bitum, ICQ:550-395-048
e-mail: bitum@ua.fm, www.bitumplus.com

Упаковка:

Металлический контейнер, 5 кг.

Металлический контейнер, 25 кг.

Расход:

1,6 кг./л. материала

Хранение:

Нельзя хранить во влажном, сыром помещении. В сухом помещении, в закрытой, герметичной упаковке срок хранения 12 месяцев.

Меры предосторожности:

Нельзя снова смешивать материал с водой, если начался процесс схватывания. Не добавляйте цемент, добавки или другие растворы Betonfix. Проверьте цельность упаковки перед использованием. Открыв упаковку, нужно израсходовать весь материал. Для хорошего затвердевания следуйте всем инструкциям при смешивании и нанесении. Не наносите материал при температуре ниже + 2°C. Первые 48 часов смачивайте водой или накрывайте пластиковыми листами/пластинами места обработки материалом. Если планируются последующие слои, не используйте неиспаряющихся материалов. Технические характеристики и способы применения основаны на собственных опытах, проведенных в лабораториях, и поэтому являются точными. Клиент должен сверяться с инструкцией и помнить, что продукт предназначен только для своего четкого применения.



Украина, г. Днепропетровск,
49000, Артема, 47

Тел. +38 056 785-32-21, +38 067 857-26-62, +38 099 905-98-60,
Факс. +38 056 785-32-21, Skype:evgeniy-bitum, ICQ:550-395-048
e-mail: bitum@ua.fm, www.bitumplus.com