

Общество с ограниченной ответственностью



## КИМИТЕСН 350

ST4 –503

### Описание

Kimitech 350 –сетка из стекловолокна с антищелочным покрытием.

### Использование

- вместе с раствором Betonfix RS используется для заключительного выравнивания теплового изоляционного материала в системах защищенной изоляции;
- укрепление Betonfix и Limerop растворов при выравнивании штукатурки;
- укрепление Betonfix и Limerop растворов при выравнивании штукатурки на основе Limerop TERMOFIX;
- гидроизоляция бассейнов, поддонов, баков, резервуаров, цистерн.

### Нанесение

Для произведения различного вида работ, просмотрите технические требования и описания используемых материалов. Для гидроизоляции бассейнов, поддонов, баков, резервуаров, цистерн подготовьте обрабатываемую поверхность, включая обработку просадки и температурных швов. Нанесите с помощью шпателя слой осмотического раствора Betonfix 300, смешанного с Kimitech ELASTOFIX; растяните лист сетки Kimitech 350,



Украина, г. Днепропетровск,  
49000, Артема, 47

Тел. +38 056 785-32-21, +38 067 857-26-62, +38 099 905-98-60,  
Факс. +38 056 785-32-21, Skype:evgeniy-bitum, ICQ:550-395-048  
e-mail: [bitum@ua.fm](mailto:bitum@ua.fm), [www.bitumplus.com](http://www.bitumplus.com)

погружая ее в раствор. Другие листы сетки Kimitex 350 должны быть наложены, по крайней мере, в 10-ти сантиметровый нахлест. После затвердевания нанесите второй слой осмотического раствора для полной пропитки сетки.

<b>Свойства</b>	<b>Среднее значение</b>
типичное предельное удлинение	основа сетки: $5 \pm 1\%$
	уток сетки: $5 \pm 1\%$
число нитей на дециметр	основа сетки: $44 \pm 1$
	уток сетки: $20 \pm 1$
цвет	белый
вес	$155 \text{ гр/м}^2 \pm 5\%$
предел прочности при растяжении	основа сетки: 2100 N/50 mm
	уток сетки: 2300 N/50 mm

## Упаковка

Рулоны:

Ширина 100 см.

Длинна 50 см.

## Меры предосторожности

Информация основана на собственных опытах и поэтому является точной.

Клиент должен сверяться с инструкцией и помнить, что продукт предназначен только для своего четкого использования.



Украина, г. Днепропетровск,  
49000, Артема, 47  
Тел. +38 056 785-32-21, +38 067 857-26-62, +38 099 905-98-60,  
Факс. +38 056 785-32-21, Skype:evgeniy-bitum, ICQ:550-395-048  
e-mail: [bitum@ua.fm](mailto:bitum@ua.fm), [www.bitumplus.com](http://www.bitumplus.com)