

Общество с ограниченной ответственностью



ВЕТОНФИХ EP-RG

ST3 –503

Описание

Kimitech EP –RG –густая, однокомпонентная смола с повышенной адгезией к цементу и извести. Использование материала придает высочайшую адгезию, водонепроницаемость и эластичность смеси, дает возможность наносить очень тонкие слои (10 –15 мм.). Затвердев, Kimitech EP –RG больше не способен образовывать эмульсию в воде. Kimitech EP –RG противостоит воде и щелочам; замедляет схватывание смеси.

Использование

Kimitech EP –RG используется для увеличения мощности адгезии к цементным, известковым растворам. Придает штукатурным растворам большую адгезию к железобетону; выравнивание битумных полов и фундаментов перед нанесением виниловых полов или тонкого бархатного волокна.

Нанесение

Обрабатываемая поверхность должна быть чистой, обезжиренной. Хорошо намочите обрабатываемую поверхность, но убедитесь, что перед последующей обработкой на поверхности нет остатков воды. Для



Украина, г. Днепропетровск,
49000, Артема, 47

Тел. +38 056 785-32-21, +38 067 857-26-62, +38 099 905-98-60,
Факс. +38 056 785-32-21, Skype:evgeniy-bitum, ICQ:550-395-048
e-mail: bitum@ua.fm, www.bitumplus.com

приготовления жидкого раствора добавьте цемент (и также песок, в случае грубых/шероховатых слоев штукатурки) в уже смешанную с водой смолу Kimitech EP –RG. Таким образом, можно получить жидкий раствор, который обильно наносится на поверхность с помощью плоской кисти, жесткой щетки или распылителя. Выравнивающий раствор должен наноситься, когда материал находится в вязкотекучем состоянии. Нельзя наносить **раствор**, если жидкий раствор затвердел. Для восстановительных работ (требуемая толщина слоя до 15 мм.) добавьте Kimitech EP –RG в выравнивающий раствор в количестве 10% от веса связывающего вещества (цемент, известь или тростник), кроме того, приготовьте жидкий раствор.

Жидкий раствор

Приготовление жидкого раствора:

Kimitech EP –RG 1 л. (1 кг.), вода 1 л. (1 кг.), цемент 2,5 л. (4 кг.)

Выравнивающий раствор

10% веса связывающих материалов, входящих в состав раствора.

Упаковка:

В 24-х килограммовой коробке пластиковая емкость по 1 кг.

В 20-ти килограммовой коробке пластиковая емкость по 5 кг.

Металлический контейнер, 25 кг.

Металлическая бочка, 208 кг.



Украина, г. Днепропетровск,
49000, Артема, 47
Тел. +38 056 785-32-21, +38 067 857-26-62, +38 099 905-98-60,
Факс. +38 056 785-32-21, Skype:evgeniy-bitum, ICQ:550-395-048
e-mail: bitum@ua.fm, www.bitumplus.com

Свойства	Среднее значение
консистенция	жидкость
цвет	белый
плотность UNI EN ISO 2811-1	1,05 – 1,13 гр/см ³
pH UNI 8311	10 – 11,5
содержание твердых веществ UNI 8309	43 – 46%
мин. температура	0 °C
классификация опасности 1999\45\CE и 67\548\CEE	отсутствует

Расход

Жидкий раствор: 250 гр/м²

Хранение

Не выдерживает низких температур. Храните материал при температуре не ниже +5°C. При таких условиях и в герметичной упаковке срок хранения составляет 24 месяца.

Меры предосторожности

В очень жаркие дни материал лучше наносить в вечернее время и высушивать его первые дни. При низких температурах материал лучше наносить утром и высушивать до следующего утра. Оборудование, используемое для приготовления и нанесения Kimitech EP –RG, должно быть очищено водой. Технические характеристики и способы применения основаны на собственных опытах и поэтому являются точными. Клиент должен сверяться с инструкцией и помнить, что продукт предназначен только для своего четкого использования.



Украина, г. Днепропетровск,
49000, Артема, 47
Тел. +38 056 785-32-21, +38 067 857-26-62, +38 099 905-98-60,
Факс. +38 056 785-32-21, Skype:evgeniy-bitum, ICQ:550-395-048
e-mail: bitum@ua.fm, www.bitumplus.com