

Общество с ограниченной ответственностью



## Kimitech ELASTOFIX

ST3-503

### Описание

Kimitech ELASTOFIX –однокомпонентная синтетическая смола, используется для повышения гибкости\упругости, адгезии, гидроизоляции цементных продуктов, для повышения стойкости к холоду, химическим явлениям, кислотным дождям и т.п. Kimitech ELASTOFIX нетоксичен, не вреден при использовании в плохо проветриваемых помещениях.

### Использование

Kimitech ELASTOFIX применяется (вместо воды) для смешивания следующих продуктов (для увеличения гибкости\эластичности и химико-физической стойкости):

- Клеющих материалов для Durakol, Aderflex RP черепицы;
- Наполнителей для Fugaflex 04 и Fugaflex 15;
- Betonifix 300 гидроизоляционного раствора;
- Betonofix RS и Betonifix R30 выравнивающих растворов;
- Лимерог выравнивающих растворов;
- Цементных растворов и бетонного полипласта



Украина, г. Днепропетровск,  
49000, Артема, 47  
Тел. +38 056 785-32-21, +38 067 857-26-62, +38 099 905-98-60,  
Факс. +38 056 785-32-21, Skype:evgeniy-bitum, ICQ:550-395-048  
e-mail: [bitum@ua.fm](mailto:bitum@ua.fm), [www.bitumplus.com](http://www.bitumplus.com)

## Нанесение

Kimitech ELASTOFIX используется для смешивания порошкообразных материалов. Способы нанесения однокомпонентных материалов (Durakol, Aderflex RP, Fugaflex 15, Betonifix 300, Betonofix RS, Betonifix R30, Limepor) изменять нельзя и следует наносить так, как указано в соответствующих технических описаниях.

характеристики	среднее значение
консистенция	Жидкость
цвет	Белый
плотность UNI EN ISO 2811-1	1,02 –1,06 гр\см <sup>3</sup>
pH UNI 8311	5,5 –7,5
Содержание твердых веществ UNI 8309	27 –29%
вязкость по Брукфильду (300 г.р.м и 25°C) UNI 8490-3	1 –10mPa.s
классификация опасности 1999\45\CE и 67\548\CЕЕ	отсутствует

## Упаковка

Пластиковая тара по 5 кг

Пластиковая тара по 25 кг

## Хранение

Не противостоит морозу. Храните материал при температуре не ниже +5°C. При таких условиях и в герметичных контейнерах, срок хранения составляет 24 месяца.



Украина, г. Днепропетровск,  
49000, Артема, 47  
Тел. +38 056 785-32-21, +38 067 857-26-62, +38 099 905-98-60,  
Факс. +38 056 785-32-21, Skype:evgeniy-bitum, ICQ:550-395-048  
e-mail: [bitum@ua.fm](mailto:bitum@ua.fm), [www.bitumplus.com](http://www.bitumplus.com)

## **Меры предосторожности**

Оборудование, которое использовалось при нанесении, должно быть очищено во избежание затвердевания остатков материала. Технические характеристики и способы применения основаны на собственных опытах, проведенных в лабораториях, и поэтому являются точными. Клиент должен сверяться с инструкцией и помнить, что продукт предназначен только для своего четкого применения.



Украина, г. Днепропетровск,  
49000, Артема, 47  
Тел. +38 056 785-32-21, +38 067 857-26-62, +38 099 905-98-60,  
Факс. +38 056 785-32-21, Skype:evgeniy-bitum, ICQ:550-395-048  
e-mail: [bitum@ua.fm](mailto:bitum@ua.fm), [www.bitumplus.com](http://www.bitumplus.com)