

Общество с ограниченной ответственностью



LIMEPOR MACRO

ST2 –503

Описание:

Limeror MACRO – готовый к использованию крупнопористый известковый раствор; вместе с Limeror RZ является частью восстановительной системы для стен, подверженных влиянию капиллярного движения влаги из земли в стену здания: Limeror RZ работает как грунтовка/праймер, который затем покрывается Limeror MACRO средней плотностью 1,400 кг/м³. Limeror MACRO содержит пуццолан гидравлическую известь и отобранные кремнистые пенозаполнители максимального гранулометрического размера 3 мм. Пуццолан гидравлическая известь добывается путем нагревания мергеля и природного известняка до чистого, беспримесного пуццолана с высоким содержанием пепеловидного реактивного кварца. У Limeror MACRO низкое содержание растворимых в воде солей. При реакции с водой, материал выделяет малорастворимые, стойкие гидратные вещества.

Использование:

Limeror MACRO вместе с Limeror RZ является частью восстановительной системы для стен, подверженных влиянию капиллярного движения влаги из земли в стену здания.

Нанесение:



Украина, г. Днепропетровск,
49000, Артема, 47

Тел. +38 056 785-32-21, +38 067 857-26-62, +38 099 905-98-60,
Факс. +38 056 785-32-21, Skype:evgeniy-bitum, ICQ:550-395-048
e-mail: bitum@ua.fm, www.bitumplus.com

При работе с наружными стенами, следует определить уровень влаги. Важно, чтобы обрабатываемая поверхность была без пыли, грязи, жира, старой краски, отшелушивающихся частиц, очищена (например, водой высокого напора). Добавьте приблизительно 23% питьевой воды (5,5-6 л.) на одну упаковку (25 кг.) Limerog RZ. В бетономешалке или с помощью ручного миксера с низким количеством оборотов аккуратно перемешивайте смесь (приблизительно 3-4 мин.) до получения однородной жидкой консистенции. С помощью штукатурной лопатки нанесите раствор гладким слоем (толщиной 5 мм.) на обрабатываемую поверхность. Спустя 4-5 дней (при 20 °С) на всю поверхность нанесите Limerog MACRO, минимальной толщиной в 2 см. На протяжении приблизительно 4-5 минут в бетономешалке или с помощью механического миксера тщательно перемешайте Limerog MACRO с 18% питьевой воды (4,5-5 л. на 25 кг.). Затем нанесите необходимое количество материала на обрабатываемую поверхность с помощью штукатурной лопатки или специальным штукатурным агрегатом. С помощью распылителя нанесите отделочный/финишный слой Limerog TECTORIA. При нанесении верхнего слоя краски (разрешается использовать только паропроницаемые краски), поверхность должна быть идеально сухой. Limerog RZ и Limerog MACRO можно наносить только на чистую, без пыли, отшелушивающихся частиц, старой краски, жиров или других инородных материалов, которые могут снизить результативность материалов.

Свойства	Среднее значение
вид	порошкообразный раствор
цвет	Бежевый –цвет лесного ореха
рН в водном растворе	11,5 –12,5
температура нанесения	+2°С – +35°С
гранулометрия согласно UNI EN 1015-1	100% меньше 3,00 мм. 72% меньше 1,20 мм. 30% меньше 0,09 мм.
Впитываемость воды в результате	



Украина, г. Днепропетровск,
49000, Артема, 47
Тел. +38 056 785-32-21, +38 067 857-26-62, +38 099 905-98-60,
Факс. +38 056 785-32-21, Skype:evgeniy-bitum, ICQ:550-395-048
e-mail: bitum@ua.fm, www.bitumplus.com

капиллярного воздействия согласно UNI 10859	AC = 0,82 мг/см ² s0,5
Плотность Согласно UNI EN 1015-6	1,630 ± 50 кг/м ³
прочность при сжатии согласно UNI EN 1015-11	7 дней >2,5 МПа 28 дней >3,5 МПа
прочность при изгибе согласно UNI EN 1015-11	7 дней >0,8 МПа 28 дней >1,0 МПа

Упаковка:

Бумажные мешки, 25 кг.

Паллета 1,500 кг.

Расход:

6-7 кг/м²

Хранение:

Материал может быть испорчен влагой и сыростью. Срок годности материала при хранении в защищенном, сухом помещении –12 месяцев.

Меры предосторожности:

Для правильного приготовления смеси используйте требуемое количество воды. Убедитесь, что упаковка полностью герметична. Не используйте, если материал в упаковке имеет комкообразную форму. Открыв упаковку, нужно израсходовать весь материал. Не наносите материал на ломкие, крошащиеся поверхности (в противном случае проконсультируйтесь с Техническим отделом). При восстановлении стен, подверженных влиянию капиллярного движения влаги из земли в стену здания, Limeror RZ должен наноситься как грубый/шероховатый/неотделанный/первичный/черновой слой вместе с Tectoria DF или Limeror MACRO. Limeror RZ не может использоваться один



Украина, г. Днепропетровск,
49000, Артема, 47
Тел. +38 056 785-32-21, +38 067 857-26-62, +38 099 905-98-60,
Факс. +38 056 785-32-21, Skype:evgeniy-bitum, ICQ:550-395-048
e-mail: bitum@ua.fm, www.bitumplus.com

(без Tectoria DF или Limepor MACRO) или как грубый/шероховатый/неотделанный/первичный/черновой слой под другие штукатурки, строительные растворы. При нанесении в плохо проветриваемых помещениях, во избежание высыхания материала и для устранения конденсации на поверхности, в установленных временных рамках (указанных в тех.описании), необходимо производить искусственную вентиляцию воздуха. Не работайте с материалом при температуре ниже +2°C или выше +35°C, во время дождя, ветра или тумана. Информация основана на собственных опытах и поэтому является точной. Клиент должен сверяться с инструкцией и помнить, что продукт предназначен только для своего четкого использования.



Украина, г. Днепропетровск,
49000, Артема, 47
Тел. +38 056 785-32-21, +38 067 857-26-62, +38 099 905-98-60,
Факс. +38 056 785-32-21, Skype:evgeniy-bitum, ICQ:550-395-048
e-mail: bitum@ua.fm, www.bitumplus.com