

Общество с ограниченной ответственностью



Kimitech B2

ST8-503

Описание

Kimitech B2 –синтетическая смола, улучшает химико-физические характеристики однокомпонентных Limerog и Betonfix растворов. Материал придает строительным растворам с основой из тростника или извести укрепляющее свойство (только при условии, если вода заменяется Kimitech B2).

Использование

Kimitech B2 используется для укрепления; вместе с пуццолан известью Limerog MT и Limerog FN продукт используется для восстановления природного камня, штукатурки, черепицы из терракота. Kimitech B2 используется для смешивания Betonfix 200 строительного раствора при укреплении рыхлых стен; используется для смешивания Betonfix FB, Betonfix TX, Betonfix RCA, Betonfix CR и Betonfix RS растворов.

Нанесение

Kimitech B2 используется вместо воды для смешивания строительных растворов до получения требуемой консистенции (смешиваемые пропорции и инструкции, предложенные в технических условиях , изменять нельзя).



Украина, г. Днепропетровск,
49000, Артема, 47

Тел. +38 056 785-32-21, +38 067 857-26-62, +38 099 905-98-60,
Факс. +38 056 785-32-21, Skype:evgeniy-bitum, ICQ:550-395-048
e-mail: bitum@ua.fm, www.bitumplus.com

характеристики	среднее значение
консистенция	Жидкость
цвет	Белый
Плотность UNI EN ISO 2811-1	1,02 –1,05 гр\см ³
рН UNI 8311	9 –10
содержание твердых веществ UNI 8309	21 –23%
вязкость по Брукфильду (300 г.р.м и 25°C) UNI 8490-3	1 –10 МПа.с
классификация опасности 1999\45\СЕ и 67\548\СЕЕ	отсутствует

Упаковка

Пластиковая тара по 5 кг

Пластиковая тара по 25 кг

Хранение

Не выдерживает низких температур. Храните материал при температуре не ниже +5°C. При таких условиях и в герметичной упаковке срок хранения составляет 24 месяца.

Меры предосторожности

Оборудование, используемое для приготовления и нанесения Kimitech B2, должно быть очищено водой. Технические характеристики и способы применения основаны на собственных опытах и поэтому являются точными. Клиент должен сверяться с инструкцией и помнить, что продукт предназначен только для своего четкого использования.



Украина, г. Днепропетровск,
49000, Артема, 47
Тел. +38 056 785-32-21, +38 067 857-26-62, +38 099 905-98-60,
Факс. +38 056 785-32-21, Skype:evgeniy-bitum, ICQ:550-395-048
e-mail: bitum@ua.fm, www.bitumplus.com